



مجمع گچ صفوی زاده

تولید کننده تخصصی انواع گچ



www.SGPSM.com

وبسایت و فروشگاه اینترنتی

گچ ریخته گری بامدل های رزینی

مناسب طلا و نقره



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Water Demand:	≤38% of powder weight
Mixing Time:	3 min
Vibration & Vacuum:	1 min
Working Time:	5 min
Initial Setting Time:	9 min
Final Setting Time:	30 min
DRYING & CURING TABLE:	
At 25°C (ambient):	12 hours
Furnace Drying:	2 hours at 250°C

گچ ریخته گری بامدل های مومی

مناسب نقره، برنز و برنج



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Water Demand:	≤38% of powder weight
Mixing Time:	3 min
Vibration & Vacuum:	1 min
Working Time:	4 min
Initial Setting Time:	8 min
Final Setting Time:	30 min
DRYING & CURING TABLE:	
At 25°C (ambient):	12 hours
Furnace Drying:	2 hours at 250°C